



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### GT-7049-M 應力鬆弛試驗機 Stress Relaxation Tester ISO-3384

本機適用於測試硫化橡膠、熱塑性橡膠於常溫時，在規定的壓縮率，經一定的壓縮時間後之變形量。依壓縮率之要求，將已知高度的試樣壓縮到規定的高度，經一定的時間後，記錄初始力量值及應力值，再經過一定的壓縮時間後，記錄下第二次的力量值及應力值。記錄數值經公式運算，可得壓縮應力鬆弛數值。

This apparatus is designed to determine the deformation of a vulcanized or thermoplastic rubber which has been compressed at a constant rate after a specified duration at room temperature. A test piece of vulcanized or thermoplastic rubber is compressed to a constant deformation and maintained at a predetermined test temperature. The decrease in counterforce is then measured.



感應方式 Sensor	LOAD CELL力量感應器 (荷重元)
顯示器配置 Display device	U20 indicator
容量 Capacity	50kg
單位切換 Unit	Kgf、gf、Ton、lbf、N、kN 自訂 (or by buyer's definition)
分解度 Load resolution	1 / 20,000
荷重精度 Load accuracy	±1%
厚度計 Accuracy of thickness gauge	0.01 mm
壓縮行程 Travel distance of compression	25mm
壓盤直徑 Diameter of compression platen	42mm
電源 Power	1φ AC 220V 3A 或指定 (or specify)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1976年  
高鐵科技股份有限公司  
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號  
二廠: 台中市工業區24路31號  
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553  
網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

高鐵檢測儀器有限公司  
GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路  
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699  
E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司  
GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 山東省青島市香港中路73號旺角大廈11層  
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950  
E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121