

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7011-DH 高溫曲折試驗機 Demattia Flex-Cracking Tester

GB/T 13934-2006

本機適用於測定硫化橡膠在高溫下反覆曲折變形作用,硫化橡膠耐疲勞性能的試驗方法。試樣反覆曲折變形條件下,觀察試樣的曲折程度,記錄其曲折次數,以此衡量其耐疲勞性能。

GT-7011-DH is designed to determine the resistance of vulcanized rubber to dynamic fatigue under repeated distortions at high temperature.

控制方式 Controller	HMI+PLC
試樣組數 Test station	16組 sets
溫度範圍 Temp. range	常溫+10~250°C
溫度偏差	±1%
測試速度 Speed	300rpm (5Hz)
曲撓行程 Flexing stroke	10mm~60mm (可調 adjustable)
計數範圍	0~999,999次可設定 adjustable
體積 Dimension(WxDxH)	85x137x175cm
電源 Power	1φ AC 220V 50/60Hz 3kW(或依國別而定 or specify)



瞭解更多產品資訊,請登錄我司網站 www.gotech.biz